Sun Chemical screentryckfärg - översikt

Produktdatablad PDB06-SCS-översikt-1-1

SunChemical Screen

	51-AQ	572-NC	582-UV	584-UV	585-UV	586-UV	590-BR
Anmärkning, se nedan	1	2	3	3	3	3	4
Blandningsförhållande vid 2-komponent						20:1	
Cellulosaacetat (CA, CAB)							X
Duroplaster (EP, PF, MF)							
Glas							
Gummi							
Lackerade ytor		X					
Läder, konstläder, Textil							
Metall							
Papper, Kartong, Well	X	X	X	X	X	X	
Polyamid (nylon)							
Polyacetal (POM) efterbehandling erf.							
Polypropen (PP) förbehandlig erf.	X					X2	
Polyeten (PE) förbehandlig erf.	X	X					
Polykarbonat (PC)						X	X
Polyester (PBTP)							X
Polymetylmetakrylat (PMMA) akryl/plexiglas						X	X
Polystyren, ABS, SAN						X	X
Polyuretan (PUR)							
PVC			X	X	X	X	X
Trä	X	X					X

1 = Vattenburen färg **2 = Alkoholburen färg** **3 = UV-härdande färg**

4 = Lösningsmedelburen färg **X = Rekommenderas i första hand (X2 = 2-komponents färg)**

Då olika tryckunderlag kan ha olika egenskaper även inom samma slag är det av största vikt att göra provtryck innan ny produktion upptas.

Hammervald AB - Box 567 - S-136 25 HANINGE
Tel: +46 (0)8 777 58 59 - Fax: +46 (0)8 777 32 40 - E-post: info@hammervald.se